

## QUICK FIT tehnički list



**IZLOŽBENI SALON**  
Zagrebačka cesta 191  
10000 Zagreb  
Hrvatska

**RADNO VRIJEME**  
ponedjeljak - petak  
09:00 - 17:00 h  
subota 09:00 - 13:00 h

	RAVNI ELEMENTI	KUTNI ELEMENTI
DEBLJINA	2,00 - 4,00 cm	2,00 - 4,00 cm
DIMENZIJE	20 - 35 x 10 cm	20 - 25 x 10 x 7 cm
PAKIRANJE	1 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>1</sup>
TEŽINA PAKIRANJA	35 kg	25 kg
PALETA	28 m <sup>2</sup>	70 m <sup>1</sup>
TEŽINA PALETE	1000 kg	700 kg
POTROŠNJA LJPILA	6 kg/m <sup>2</sup>	2 kg/m <sup>1</sup>
POTROŠNJA FUG MASE	/	/

### OPIS PROIZVODA

- Umjetni dekorativni kamen je proizvod koji na vrlo vjerodostojan način kopira prirodni kamen. Proizvodi se od laganog betona koji se sastoji od bijelog cementa, laganog agregata, kvarcnog pijeska, aditiva i mineralno oksidnih boja. Kamen se proizvodi u raznim veličinama, oblicima i površinskim teksturama. Najveća pločica kamena je površine 0,05 m<sup>2</sup>, prosječne debljine 3,0 cm.

- Ispitivanje potvrđuje usklađenost sa HRN EN 15286:2013.  
Primjerak izvještaja o ispitivanju je dostupan na zahtjev.

### SASTAV

- bijeli cement, lagani agregat, pijesak, aditivi, mineralne oksidne boje

### CERTIFIKATI

- IGH tehnička specifikacija: HRN EN 15286:2013.  
- CE znak - dokaz da je proizvod tehnički sukladan standardima EU te da nije štetan za zdravlje i okoliš

**NORME**

- HRN EN 772-1:2003 – tlačna čvrstoća
- HRN EN 14617-1 : 2013 – kapilarna vodoupojnost
- HRN EN 772-13:2003 – obujamska masa u suhom stanju
- HRN EN 14617-16 : 2008 – dimenzije zidnih elemenata
- HRN EN 14617-2 : 2004 – čvrstoća pri savijanju
- HRN EN 14617-5 : 2012 – otpornost na smrzavanje/odmrzavanja
- HRN EN 14617-6 : 2012 – otpornost na toplinski šok

**FIZIKALNA I  
MEHANIČKA  
SVOJSTVA**

- tlačna čvrstoća (N/mm<sup>2</sup>): 21,7, normalizirana
- kapilarna vodoupojnost (g/m<sup>2</sup>s): 1,5, zadovoljava
- obujmska masa u suhom stanju (kg/m<sup>3</sup>): 1407
- oblik i dimenzije: elementi različitih oblika i dimenzija sa nepravilnom/profiliranom površinom
- otpornost na smrzavanje/odmrzavanje: zadovoljava uvjete 25 ciklusa smrzavanja/odmrzavanja te ne dolazi do ljuštenja, raspadanja i oštećenja
- vodoupojnost (%): 14,0 - 16,0 %
- čvrstoća na savijanje (N/mm<sup>2</sup>). 3 MPa

**POSTOJANOST BOJA**

- Koristimo isključivo boje na bazi mineralnih oksida koje su trajne. Čak i nakon godina trajanja boja se neće promijeniti.

**JAMSTVENI LIST**

Boston d.o.o. daje jamstvo od trideset (30) godina na svoj proizvod „zidni dekorativni kamen“ od dana izdavanja računa. Jamstvo vrijedi samo uz uvjet da je proizvod ugrađen na podloge koje su izvedene po pravilima građevinske struke i po uputstvima proizvođača. Boston d.o.o. jamči da proizvod neće izgubiti boju te da se neće oštetiti i deformirati prilikom izloženosti ekstremnim atmosferskim utjecajima.

Boston d.o.o. se obvezuje da će besplatno dati u zamjenu količinu kamena na kojem su utvrđena oštećenja i nepravilnosti.

Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovanih:

- Slijeganjem objekta ili raznim
- Pomicanjima zidova
- Utjecajem raznih kemikalija
- Utjecajem zagađenog zraka
- Bojanjem i oksidacijom

Ovo jamstvo pokriva samo nepravilnosti i oštećenja na originalnim proizvodima tvrtke Boston d.o.o. i ne obuhvaća oštećenja nastala prilikom transporta. Jamstvo ne obuhvaća troškove skidanja kamena i zamjene sa novim proizvodima.

Proizvodi tvrtke Boston d.o.o. nemaju jamstva ako su postavljeni na podu ili površinama namijenjenim za hodanje.